

DESCRIPTION
DESCRIZIONE **REFITTEX MARINE 15 BAR DN19 50m RD**



MARKING
MARCATURA **HI-FITT REFITTEX MARINE DN 19 WP 15bar/220psi @20°C Reg.(EU) 10/2011 a-b-c PHTHALATE FREE Made In Italy (VY- ☒)**

TEXTILE REINFORCEMENT
RINFORZO TESSILE **BRAIDED**

| DIMENSIONAL DATA <i>DATI DIMENSIONALI</i> | UNIT <i>UNITA' DI MISURA</i> | VALUE <i>VALORE</i> | TEST METHOD <i>METODO DI TEST</i> |
|---|--|-------------------------------|---|
| WEIGHT <i>PESO</i> | g/m | 407 | INTERNAL METHOD |
| HOSE I.D. <i>Ø INTERNO</i> | mm | 19±0,5 | UNI EN ISO 4671 |
| HOSE O.D. <i>Ø ESTERNO</i> | mm | 28±0,6 | UNI EN ISO 4671 |
| THICKNESS <i>SPESSORE</i> | mm | 4,5±0,3 | UNI EN ISO 4671 |

| TECHNICAL SPECIFICATIONS <i>SPECIFICHE TECNICHE</i> | UNIT <i>UNITA' DI MISURA</i> | VALUE <i>VALORE</i> | TEST METHOD <i>METODO DI TEST</i> |
|---|--|-------------------------------|---|
| WORKING PRESSURE 23 ± 2°C <i>PRESSIONE DI LAVORO A 23 ± 2°C</i> | bar | 15 | UNI EN ISO 1402 |
| BURSTING PRESSURE 23 ± 2°C <i>PRESSIONE DI SCOPPIO A 23 ± 2°C</i> | bar | 45 | UNI EN ISO 1402 |
| ADHESION (minimum value) <i>ADESIONE (valore minimo)</i> | N/cm | 12 | INTERNAL METHOD |
| WORKING TEMPERATURE <i>TEMPERATURA DI LAVORO</i> | °C | -20/+60 | INTERNAL METHOD |

| NORMS/CERTIFICATIONS <i>NORME/CERTIFICAZIONI</i> | COMPLIANCE <i>CONFORME</i> | NOTES <i>NOTE</i> |
|--|--------------------------------------|-----------------------------|
| Reg.(EU)10/2011 per i simulanti A-B-C | * | |
| PHTHALATES FREE | ☐ | < 0,1% (w/w) |

Geschikt voor drinkwater